

Kaifinish Color Tekniske egenskaber

Materiale	Kaifinish Color er en ikke-dryppende, vandbaseret maling, der kan bruges udendørs af æstetiske årsager. Kaifinish er vej- og ældningsbestandig og produktet er kendetegnet ved dets gode fleksibilitet, hurtige tørring og meget gode vedhæftning. Kaifinish er næsten lugtfri.
Farve	Silkemat, grå ca. RAL 7035, sort ca. RAL 9005, hvid ca. RAL 9010
Viskositet	Egnet til anvendelse på pensel og rulle (kan fortyndes med vand til spraypåføring). Test inden anvendelse er nødvendig!
Densitet	Ca. 1,3 g/cm ³ at +20 °C (DIN 53217)
Tørstofindhold (volume)	Ca. 36 %
Tørstofindhold (vægt)	Ca. 50 %
VOC	EU-grænseværdi (produktkategori: A/a): 30 g/l (2010)
VOC indhold	<10 g/l
Produktkode: lak og maling	M-LW01
Forbrug	Ca. 275 ml/m ² pr. lag; mindst 550 ml/m ² skal påføres i minimum 2 lag for at sikre fuldstændig beskyttelseeffekt.
Arbejdstemperatur	Under påføring bør temperaturen ikke være under +10 °C og ikke over +30 °C. Kaifinish vil være helt tør efter ca. 6 timer ved +20 °C afhængigt af lagtykkelsen.
Anvendelse	Kaiflex isolering må kun udsættes for vind og vejr i op til 1 døgn. Det betyder, at anvendelse af Kaifinish Paint skal udføres så hurtigt som muligt efter montering af isoleringen. Kaiflex isoleringen skal være ren, tør og fri for fedt, olie eller fedt. Beskidte overflader rengøres med Kaiflex Cleaner. Rør malingen godt inden brug. For at opnå bedst mulig beskyttelse skal der påføres mindst 550 ml pr. m ² Kaiflex (uden fortynding). Der skal påføres mindst en primer og en finish. Vent mindst 2 timer mellem påføring af lag. Det andet lag skal påføres senest 7 dage efter første lag. Malingen påføres bedst ved pensel (med lange, bløde børster) eller rulle. Rengør alt værktøj straks efter brug med vand og eventuelt sæbe.
Opbevaring	Opbevares køligt, men ikke under +5 °C og ikke over +30 °C. Kaifinish Color skal bruges fuldstændigt efter åbning af emballage.
Holdbarhed	12 måneder i original uåbnet emballage.
Anden information	Kun til professionel brug. Holdes væk fra børn. På grund af eksterne påvirkninger skal maling inspiceres med jævne mellemrum. En ny belægning skal påføres mindst hvert andet år.

Alle angivelser og tekniske informationer støtter sig til resultater, som er opnået under typiske brugsbetingelser. Modtageren af disse angivelser og informationer er i egen interesse selv ansvarlig for i rette tid at afklare med os, om angivelserne og informationerne også gælder ift. de planlagte anvendelsesområder.

© Kaimann GmbH | Der tages forbehold for ændringer.