**Kaifinish** Date tehnice · Protecția coroziunii sub izolanți conform DIN 4140/AGI Q 151

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | uscată | –20 °C până la +150 °C | |
| **Pregătirea suprafeței** | Oțeluri nealiate / sablate<br>oțeluri inoxidabile austenitice | Cerințe de bază Sa 2, ST 2, GT 2<br>Produs cu surafață aspră | Verificare după DIN EN ISO 12944-4 |
| **Grosimea totală a stratului uscat** | | 160 µm sau 175 µm | Verificare după DIN 4140/AGI Q 151 |
| **Straturi** | | | |
| **Oțeluri nealiate / sablate** | Vopsea de bază<br>(2-3 x straturi) | Typ<br>Grosimea stratului umed<br>Grosimea totală a stratului uscat<br>Normă de consum | Kaifinish Base<br>180 µm<br>80 µm<br>250 g/m² |
| | Vopsea email<br>(2-3 x straturi) | Typ<br>Grosimea stratului umed<br>Grosimea totală a stratului uscat<br>Normă de consum | Kaifinish Cover<br>160 µm<br>80 µm<br>240 g/m² |
| **Oțeluri austenitice inoxidabile, oțeluri galvanizate și cupru** | Grosimea stratului de adeziune<br>(1 x straturi) | Typ<br>Grosimea stratului umed<br>Normă de consum | Kaifinish Primer<br>30 µm<br>100 g/m² |
| | Vopsea de bază<br>(2-3 x straturi) | Typ<br>Grosimea stratului umed<br>Grosimea totală a stratului uscat<br>Normă de consum | Kaifinish Base<br>180 µm<br>80 µm<br>250 g/m² |
| | Vopsea email<br>(2-3 x straturi) | Typ<br>Grosimea stratului umed<br>Grosimea totală a stratului uscat<br>Normă de consum | Kaifinish Cover<br>160 µm<br>80 µm<br>240 g/m² |
| **Cerințe de bază** | | | |
| **Gradul de pregătire a suprafețelor** | **Grad de pregătire / proces**<br>Sa 2/Grinzi<br>St 2/Pregătiri de suprafețe | **Caracteristicile esențiale ale suprafețelor pregătite**<br>Aproape tot țunderul/iasca, rugina, toate materiile străine acoperiri în vrac și impurități libere de diferite tipuri sunt îndepărtate cu sau fără apă. Toate reziduurile rămase trebuie să adere.<br>Țunderul/iasca, rugina, toate materiile străine acoperiri în vrac și impurități libere de diferite tipuri sunt îndepărtate manual sau mecanic. | Verificare după DIN EN ISO 12944 Teil 4 |
| **Adeziunea la straturi vechi** | GT 2/Gratii | Acoperirea este de-a lungul marginilor tăiate și / sau cioplit intersectează liniile grilei. Această poate fi o zonă de exfoliată semnificativ mai mare de 5 %, dar nu în mod semnificativ mai mare de 15 % din suprafața secțiunii transversale. | Verificare după EN ISO 2409 |

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de sub www.kaimann.com/ro-ro/service

Toate informațiile și datele tehnice se bazează pe rezultatele obținute în condiții de utilizare specifice. Destinatarul acestor informații este răspunzător, în propriul său interes, să clarifice la timp dacă aceste informații vizează și domeniile de aplicație urmărite de el.

© Kaimann GmbH | Dreptul la modificări rezervat



**Kaimann GmbH**
Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Phone: +49 5257 9850-0 · E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com