Kaiflex Spezialkleber
Übersicht

Produkt	Kaiflex Spezialkleber 414	Kaiflex Spezialkleber 415	Kaiflex Spezialkleber 515 ECO	Kaiflex Spezialkleber EPDM
Anforderung	Standardanwendungen	Raucharme Anwendungen	Lösungsmittelfreie Anwendungen	Hochtemperatur Anwendungen
Materialhinweise	polychloroprenbasiert, toluolfrei	polychloroprenbasiert, toluolfrei	polymer-dispersionsbasiert, lösemittelfrei	polychloroprenbasiert, toluolfrei
Geeignet für (Material)	Kaiflex FEF-Dämmstoffe Nicht: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex FEF-Dämmstoffe, insbesondere Systeme mit KaiCene-Technologie (Kaiflex KKplus s1 Schlauch, Kaiflex KKplus s2 Platte, Kaiflex LS Platte) Nicht: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex FEF-Dämmstoffe Nicht: Kaiflex EPDMplus	Kaiflex EPDMplus
Geeignet für (Anwendung / Oberfläche)	Metallische Untergründe Nicht: Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstriche	Metallische Untergründe Nicht: Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstriche	Metallische Untergründe Nicht: Asphalt-, Bitumen- oder Mennige-Anstriche, für / auf Weich-PVC und Polyolefine	Poröse Oberflächen
Farbe	gelb-rot	rötlich	farblos bis gelblich-transparent	gelb-rot
Anwendungstemperatur	–50 °C bis +110 °C	–50 °C bis +130 °C	–30 °C bis +85 °C	–50 °C bis +150 °C
Verarbeitungsbedingungen (1)	0 °C bis +40 °C	+5 bis +40 °C	+10 °C bis +30 °C	+5 °C bis +40 °C
Ablüftungszeit (2)	4 bis 8 Minuten	4 bis 8 Minuten	12 bis 20 Minuten	4 bis 8 Minuten
Abbindezeit (2)	36 Stunden	36 Stunden	48 Stunden	36 Stunden
Haltbarkeit (3)	12 Monate	12 Monate	6 Monate	12 Monate
Nachhaltiges Bauen	BNB / DGNB und BREEAM geeignet	BNB / DGNB und BREEAM geeignet	BNB / DGNB und BREEAM geeignet, LEED v4-zertifiziert	BNB / DGNB und BREEAM geeignet

Hinweis (1) Unter Idealbedingungen, insbesondere <85 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Hinweis (2) Unter Idealbedingungen, bei +20 °C Umgebungstemperatur, insbesondere <85 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Hinweis (3) Bei ungeöffneter Lagerung unter Idealbedingungen, insbesondere trocken, kühl und frostfrei.

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröffentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter www.kaimann.com). Alle Angaben und Technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. Für weiter Informationen steht Ihnen unser Customer Service zur Verfügung.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® und Kairopak® sind eingetragene Marken der Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Phone: +49 5257 9850-0 · E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com

Änderungen vorbehalten.