# Kaiflex Adesivo Especial
## Visão geral

| Produto | Kaiflex Adesivo Especial 414 | Kaiflex Adesivo Especial 415 | Kaiflex Adesivo Especial 515 ECO | Kaiflex Adesivo Especial EPDM |
|---|---|---|---|---|
| **Aplicação** | Aplicações Padrão | Aplicações de baixo fumo | Aplicações isentas de Solventes | Aplicações de elevada Temperatura |
| **Informação do material** | à base de policloropreno, livre de tolueno | à base de policloropreno, livre de tolueno | à base de dispersão de polímero, isento de solvente | à base de policloropreno, livre de tolueno |
| **Adequado para (material)** | isolamento Kaiflex FEF<br><br>Não para: Kaiflex EPDMplus | isolamento Kaiflex FEF, em particular sistemas com tecnologia KaiCene (Kaiflex KKplus s1 coquilha, Kaiflex KKplus s2 prancha, Kaiflex LS prancha)<br><br>Não para: Kaiflex EPDMplus | isolamento Kaiflex FEF<br><br>Não para: Kaiflex EPDMplus | Kaiflex EPDMplus |
| **Adequado para (aplicação / superficie)** | Superfícies metálicas<br><br>Sem: Asfalto, betume ou tinta zarcão | Superfícies metálicas<br><br>Sem: Asfalto, betume ou tinta zarcão | Superfícies metálicas<br><br>Sem: Asfalto, betume ou tinta zarcão para / em PVC macio e poliolefinas | Superfícies porosas |
| **Cor** | Amarelo avermelhado | Avermelhado | Incolor a transparente amarelado | Amarelo avermelhado |
| **Temperatura de aplicação** | –50 °C a +110 °C | –50 °C a +130 °C | –30 °C a +85 °C | –50 °C a +150 °C |
| **Condições de processamento** (1) | 0 °C a +40 °C | +5 a +40 °C | +10 °C a +30 °C | +5 °C a +40 °C |
| **Tempo mínimo de secagem** (2) | 4 a 8 minutes | 4 a 8 minutes | 12 a 20 minutes | 4 a 8 minutes |
| **Tempo de cura** (2) | 36 horas | 36 horas | 48 horas | 36 horas |
| **Prazo validade** (3) | 12 meses | 12 meses | 6 meses | 12 meses |
| **Construção sustentável** | Adequado para BNB / DGNB e BREEAM | Adequado para BNB / DGNB e BREEAM | Adequado para BNB / DGNB e BREEAM, Certificado LEED v4 | Adequado para BNB / DGNB e BREEAM |

Nota (1) Sob condições ideais, particularmente <85 % humidade relativa.

Nota (2) Sob condições ideais, a +20 °C temperatura ambiente, particularmente <85 % humidade relativa.

Nota (3) Armazenado sem abrir sob condições ideais, particularmente seco, fresco e isento de gelo.



O conteúdo deste documento reflecte os nossos conhecimentos e experiência no momento da sua publicação. No entanto, salvo acordo expresso em contrário, não constitui uma garantia no sentido jurídico. O estado do conhecimento e da experiência está em constante evolução. Por conseguinte, não deixe de utilizar a última edição deste documento (disponível em www.kaimann.com). Todos os dados e informações técnicas são baseados em resultados obtidos em condições típicas de utilização. As aplicações dos produtos descritos não podem ter em conta circunstâncias especiais do caso individual. O destinatário destes dados e informações é responsável, no seu próprio interesse, por esclarecer connosco em tempo útil se os dados e informações também se aplicam às áreas de aplicação pretendidas. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® são marcas registadas da Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Phone: +49 5257 9850-0 · E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com

Sujeito a alteração sem notificação.